

ESTETIK MEGELŐZÉS



KÖNNYEN FELSZÍVODÓ, VÍZTASZÍTÓ IMPREGNÁLÓ VÉDŐOLAJ KÜLSŐ ÉS BELSŐ FAANYAGOK KEZELÉSÉRE. A TERMÉK VÉDELME NYÚJT A VÍZ KÁROS HATÁSAI ÉS AZ UV SUGÁRZÁS ELLEN. NEM REPEDEZIK ÉS NEM PEREG LE.

TERMÉK JELLEMZŐI:

- › Tökéletes védelem a nedvesség és az UV sugárzás ellen
- › Mélyen behatol a fa szerkezetébe
- › Kiemeli a fa mintázatát és megadja a kívánt árnyalatot
- › Nem repedezik
- › Nem pereg le
- › Kül- és beltérre egyaránt alkalmas
- › Matt felületet képez, amelyek egyszerűen megújíthatók anélkül, hogy el kellene távolítani az eredeti bevonatot
- › Az európai műszaki szabványok szerint tesztelve (ČSN EN 927-3, ČSN EN 927-5, ČSN EN ISO 2409)
- › Gyártva az ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti minőségrányítási rendszer szerint

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Fa, fa szerkezetek, építőipari alkatrészek, és egyéb fa elemek, mint például kerítések, kertibútorok, pergolák, házburkolatok és nyaralók dekorációs festésére. Külső és belső használatra egyaránt alkalmas.

ÖSSZETEVŐK:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, ciklikus, < 2 % aromas; oldószeres olaj (petroleum), közepesen alifás; oldószeres olaj (petroleum), erősen aromás.

ILLÓANYAG TARTALOM, VOC: limit A/h; OS (organic solvent) 750 g/l, tartalmaz 557 g/l a kijuttatási oldatban.

RELATÍV SÚRÚSÉG (20 °C-on): 0,83–0,95

JELZÉSI SZÍN:

- | | |
|--------------|--------------|
| ● Stone pine | ● Mahogany |
| ● Chestnut | ● Teak |
| ● Walnut | ● Palisander |
| ● White | ● Gray |

A KEZELT FA JELLEMZŐI ÉS MEGJELENÉSE:

A termék mélyen behatol a fa szerkezetébe, kiemeli annak vonalait, és biztosítja a szükséges árnyalatot. Matt felületet képez, amely egyszerűen megújítható anélkül, hogy az eredeti bevonatot el kellene távolítani. Nem repedezik, és nem pereg le. A kívánt árnyalatot az alapszín variációk és a felvitt rétegek száma határozza meg.

ALKALMAZÁS:

A termék nem hígítandó. Alkalmazása ecsettel vagy hengerrel történik.

HATÉKONYSÁG:

› 1 l = 16 m²-ig (a fa nedvszívó képességétől és a rétegek számától függően)

TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

ALAP ELŐKÉSZÍTÉS:

Felhordás előtt a faanyagnak tisztának, gyantamaradéktól mentesnek, száraznak, jól csiszoltnak kell lennie, nedvességtartalma legfeljebb 14% lehet. A megnövekedett gyantatartalmú faanyagnak, mint például a fenyőfa, mentesnek kell lennie minden gyantakitöréstől. Ehhez poláris és nem poláris oldószerek keverékével történő mosást javasolunk, pl. toluol, butil-acetát és etanol 1:1:1 arányban. A fa előkészítés minősége befolyásolja a végső felületkezelés általános megjelenését és a festérendszer teljes élettartamát. A kültérre szánt fafelületet a Bochemit® sorozat biocid impregnálószerével kell kezelni, amely védelmet nyújt a faanyagnak a penész, gombák és rovarok ellen, pl. Bochemit® QB Hobby vagy Bochemit® Opti F + (színtelen változat). Bochemit® Estetik a gombaölő szerek tökéletes megszáradása után alkalmazható, amely a levegő hőmérsékletétől és nedvességtartalmától függ, és általában 4-24 óráig tart. A régi faanyag felújítása során célszerű a faanyagot enyhén csiszolni, esetleg eltávolítani a régi rétegeket. A munkaeszközök tisztítása előtt a lehető legtöbb festéket távolítsa el, majd mossa le zsíroldó szerekkel. Javasoljuk, a gyártó által javasolt teljes festékfelhordási rendszer betartását.

ALKALMAZÁS:

Használat előtt a szert fel kell rázni, mert előfordulhat a pigmentek részleges leülepedése. A típus és a felület befolyásolja a kapott festék árnyalatát, ezért javasoljuk, hogy a végső felhordás előtt végezze el a próbafestést. Előkészített alapra, +5 és +40 °C fok közötti hőmérsékleten alkalmazható. A festék alkalmazásának optimális hőmérséklete +10-+23 °C fok, a levegő relatív nedvességtartalma 40-70%. A tárgyakon a festék alkalmazása 1-2 rétegben történik, a kültéri festékfelvitelhez 2-3 réteg szükséges az alapfelszívódási szintnek megfelelően. A felesleges anyagot 10-20 perc elteltével ecsettel el kell távolítani. A szer nem igényel hígítást. Nagyobb felületek festéséhez ugyanabból a gyártási tételből származó, azonos garantált árnyalatú anyag felhasználása javasolt.

SZÁRÍTÁS:

Száraz tapintású	6 óra
Újra festhető	6–16 óra
Száraz	24 óra

FELHASZNÁLÁSI IDŐ: 36 hónap (eredeti, bontatlan csomagolásban)

CSOMAGOLÁS MÉRETE: 1 l, 5 l

TERMÉK RAKTÁROZÁSA:

A terméket eredeti zárt tartályában, jól szellőző helyiségekben tárolja +5 és +25 ° C közötti hőmérsékleten az élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól és gyújtóforrásoktól (nyílt tűz, szikrák, forró felületek) távol. Gyermekektől tartsa távol. Tárolja függőlegesen.

KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL:

A Bochemit Estetik a Bochemit QB Hobby vagy a Bochemit Opti f+ biocid impregnáló szerrel (színtelen változatok) kezelt fa és faelemekhez használandó. A Bochemit Estetik nem keverendő más termékekkel.

FIGYELMEZTETÉS:

A termék nem alkalmazható olyan faanyagra, amely közvetlenül érintkezik bőrrrel, ivóvízzel és élelmiszerekkel; nem szabad használni a gyermekjátékok előállításához használt faanyag kezelésére. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (központi idegrendszer).

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. Tartsa távol a gyermekektől.

Kerülje el a környezetbe jutását. Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt. Ha rosszul érzi magát, hívjon orvosi segítséget. Tárolja jól szellőző helyen. A tartályát a regionális előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedezését okozhatja. Kobalt- [bisz (2-etil-hexanoát)] -ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

ELSŐSEGÉLY:

LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni ivóvízzel, az érintett személynek tudatánál kell lennie és 0,5 liter vizet kell vele itatni; Nem szabad hánytatni; Azonnal kérjen orvosi segítséget.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

Azonnal öblítse ki a szélesre nyitott szemeket legalább 15 percig folyóvízzel majd forduljon orvoshoz. BELÉGZÉS ESETÉN: Távolítsa el az expozíció forrását, friss levegőre kell vinni az alanyt, nyugodt pozícióba helyezve (beleértve a fizikai stresszt és járást), illetve kérjen orvosi segítséget, ha szükséges. BŐRREL ÉRINTKEZVE: A szennyezett ruhát le kell vetni; A szennyezett bőrt elegendő mennyiségű vízzel, szappannal kell lemosni és ha szükséges, orvoshoz kell fordulni (a szennyeződés súlyossága és terjedelme szerint).

HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA:

Az ártalmatlanításra szánt hulladékot egy erre a tevékenységre felhatalmazott céghez kell eljuttatni.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő termékhasználatból eredő károkért.

DISTRIBUTOR:

BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.

Lidická 326, 735 81 Bohumín, Czech Republic

E: info@bochemie.cz

www.bochemit.eu